

Średnice i wagi rur nierdzewnych wg ANSI/ASME 36.19

średnica nominalna	średnica zewnętrzna	5S		10S		40S		80S		160S	
		grubość ścianki i waga									
cale	mm	mm	kg/m	mm	kg/m	mm	kg/m	mm	kg/m	mm	kg/m
1/8	10,26	0,889	0,21	1,25	0,28	1,73	0,37	2,42	0,48	-	-
1/4	13,72	1,245	0,39	1,66	0,5	2,24	0,64	3,03	0,81	-	-
3/8	17,15	1,245	0,49	1,66	0,64	2,32	0,86	3,2	1,12	-	-
1/2	21,34	1,66	0,82	2,11	1,02	2,77	1,29	3,74	1,65	4,78	1,98
3/4	26,67	1,66	1,04	2,11	1,3	2,87	1,71	3,92	2,23	5,57	2,94
1	33,4	1,66	1,32	2,77	2,12	3,38	2,54	4,55	3,29	6,35	4,3
1 1/4	42,16	1,66	1,68	2,77	2,73	3,56	3,44	4,86	4,54	6,35	5,69
1 1/2	48,26	1,66	1,94	2,77	3,16	3,69	4,12	5,08	5,49	7,14	7,35
2	60,33	2,11	3,08	2,77	3,99	3,92	5,54	5,54	7,6	8,74	11,29
2,5	73,03	2,11	3,75	3,05	5,34	5,16	8,77	7,01	11,59	9,53	15,15
3	88,9	2,11	4,59	3,05	6,56	5,49	11,47	7,62	15,51	11,13	21,67
3,5	101,6	2,11	5,26	3,05	7,53	5,74	13,78	8,08	18,92	-	-
4	114,3	2,11	5,93	3,05	8,5	6,02	16,32	8,56	22,66	13,49	34,05
5	141,3	2,77	9,61	3,41	11,77	6,56	22,13	9,53	31,44	15,88	49,87
6	168,28	2,77	11,48	3,41	14,08	7,12	28,74	10,98	43,25	18,27	68,64
8	219,08	2,77	15	3,76	20,27	8,18	43,2	12,7	65,64	23,02	113,02
10	273,05	3,41	23,03	4,2	28,28	9,28	61,3	12,7	82,81	28,58	174,99
12	323,85	3,97	31,8	4,58	36,62	9,52	74,94	12,7	98,96	33,33	242,5

F.H.U. LINSTAR

Ul. Tadeusza Kościuszki 63/322 , 41-503 Chorzów

Tel: 32 729 95 91 Fax: 32 729 95 92

Infolinia: 801 011 849

biuro@linstar.com.pl

14	355,6	3,97	34,96	4,78	41,99	9,52	82,5	12,7	109,04	35,71	286,04
16	406,4	4,19	42,2	4,78	48,07	9,52	94,61	12,7	125,2	40,49	370,99
18	457,2	4,19	47,53	4,78	54,15	9,52	106,72	12,7	141,35	45,24	466,67
20	508,00	4,775	60,23	5,54	69,7	9,52	118,83	12,7	157,51	50,01	573,52
22	558,80	4,775	66,24	5,537	76,71	9,52	130,75	12,7	173,41	53,98	681,26
24	609,6	5,537	83,8	6,35	95,92	9,52	143,05	12,7	189,82	59,54	820,07
26	660,4	-	-	7,925	129,49	9,52	155,16	12,7	205,97	-	-
28	711,2	-	-	7,925	139,56	9,52	167,27	12,7	222,13	-	-

ASME - American Society of Mechanical Engineers

ANSI - American Iron and Steel Institute

F.H.U. LINSTAR

Ul. Tadeusza Kościuszki 63/322 , 41-503 Chorzów

Tel: 32 729 95 91 Fax: 32 729 95 92

Infolinia: 801 011 849

biuro@linstar.com.pl